

Химический состав сплавов

		нº	Класс	Химический состав									
				C % макс	Mn % макс	P % макс	S % макс	Si % макс	Cr %	Mo %	Ni %	другие %	
Углеродистая сталь	Литая сталь	A216	WCB	0.3	1	0.05	0.06	0.6	-	-	-	-	
		A217	WC1	0.25 0.8	0.5 0.8	0.05	0.06	0.6	-	0.45 0.65	-	-	
	Хромированная сталь	A217	WC5	0.2	0.4 0.7	0.05	0.06	0.6	0.5 0.9 1 1.5	0.9 1.2 0.45 0.65	0.6 1	-	
		A217	WC6	0.2	0.5 0.8	0.05	0.06	0.6	2	0.9	-	-	
		A217	WC9	0.18	0.4 0.7	0.05	0.06	0.6	2.75	1.2	-	-	
		A217	C5	0.2	0.35 0.65	0.05	0.06	0.75	4	0.45 6.5	-	-	
			C12	0.2	1	0.05	0.06	1	8 10	0.9 1.2	-	-	
	Низко температурная углеродистая сталь	A352	LCC	0.25	1.2	0.04	0.045	0.6	0.5	0.2	0.5	Cu 0.3	
		A352	LCB	0.3	1	0.05	0.06	0.6	-	-	-	-	
		A352	LC2	0.25	0.5 0.8	0.05	0.05	0.6	-	-	2 3	-	
	Никелированная сталь	A352	LC3	0.15	0.5 0.8	0.05	0.05	0.6	-	-	3 4	-	
		Стандартная углеродистая сталь	A105	I/II	0.35	0.9	0.05	0.05	0.35	-	-	-	-
		A181	I/II	0.35	0.9	0.05	0.05	0.35	-	-	-	-	
		A350	LF1	0.3	1.06	0.04	0.05	-	-	-	-	-	
		Низко температурная углеродистая сталь	A350	LF2	0.3	1.35	0.04	0.05	0.15 0.3	-	-	-	-
		A350	LF3	0.2	0.9	0.04	0.04	0.15 0.35	-	-	3.25 3.75	-	
		A350	LF4	0.12	0.55-1	0.04	0.04	0.10 0.35	0.5 0.95	-	0.5 0.95	CU 0.4-0.75 Al 0.04-0.3	
Нержавеющая сталь	Литая сталь	A351	CA15	0.15	1	0.04	0.04	1.5	11.5 14	макс 0.5	макс 1	-	
		A351	CF8	0.08	1.5	0.04	0.04	2	18 21	-	8 11	-	
		A351	CF8C	0.08	1.5	0.04	0.04	2	18 21	-	9 12	Cb мин 0.8xC макс 1xC	
		A351	CF3M	0.03	1.5	0.04	0.04	1.5	17 21	2	9 13	-	
		A351	CF8M	0.08	1.5	0.04	0.04	1.5	18 21	2	9 12	-	
	Кованая сталь	A182	F1	0.2 0.3	0.5 0.85	0.04	0.04	0.20 0.35	-	0.4 0.6	-	-	
		A182	F6	0.12	1	0.04	0.03	1	11.5 13.5	-	макс 0.5	-	
		A182	F304	0.08	2	0.04	0.03	1	18 20	-	8 11	-	
		A182	F316	0.08	2	0.04	0.03	1	16 18	2	10 14	-	
		Аустенитная/ферритная сталь Duplex	A890	4A CD3MN	0.03	1.5	0.04	0.02	1	21 23.5	2.5 3.5	4.5 6.5	N 0.1-0.3
		A890	5A CD3MN	0.03	1.5	0.04	0.02	1	24 26	4 5	6 8	N 0.1-0.3	
Специальная кованая нержавеющая сталь	Аустенитная/ферритная сталь Super Duplex	A890	6A CD3M WCuN	0.03	1	0.03	0.025	1	24 26	3 4	6.5 8.5	N 0.2-0.3 Cu 0.5-1	
		A351	6MO CK3MCuN	0.25	1.2	0.045	0.01	1	19.5 20.5	6 7	17.5 19.5	N 0.18-0.24 Cu 0.5-1	
		Hastelloy никелевый сплав	A494	CW2M (C4)	0.02	1	0.03	0.03	0.8	15 17.5	15 17.5	-	Fe 2 макс W 1 макс
		A494	CW12Mw (C)	0.12	1	0.04	0.03	1	15.5 17.5	16 18	-	Fe 4.5-7.5 W 3.75-5.25 V 0.2-0.4	
		Мартенситная сталь	A276	420	0.15 0.36	1	0.04	0.03	1	12 14	-	1	-
		A564	630	0.07	1	0.025	0.2	0.7	15.5 17	0.5	3 5	Cu 3-5 Nb 0.15-0.45	
		A479	316	0.03	2	0.045	0.03	1	16.5 18	2 2.5	10 13	N 0.1 макс	
	Аустенитная сталь	A582	303	0.1	2	-	0.15 0.35	1	17 19	1	8 10	Cu 0.1 макс	
		A582	430F	0.08	1.25	0.04	0.15 0.35	1	16-18	0.2 0.6	0.8	-	
	Hastelloy никелевый сплав	B547	C-276	0.01	1	0.04	0.03	0.08	15 16.5	117	-	Fe 4-7 Co 2.5 макс	

	нº	Класс	Химический состав									
			C % макс	Mn % макс	P % макс	S % макс	Si % макс	Cr %	Mo %	Ni %	другие %	
Нержавеющая сталь	Duplex	UNS S31803	F51	0.03	2	0.03	0.02	1	21-23	2.5-3.5	4.5-6.5	N 0.08-0.2
	Аустенитная/ феррит-ная сталь Super Duplex	UNS S32760	F55	0.03	1	0.03	0.01	1	24-26	3-4	6-8	Cu 0.5-1 N 0.2-0.3 W 0.5-1
	Аустенитная нержавеющая сталь	UNS S31254	254 SMO ®	0.02	1	0.03	0.01	0.8	19.5-20.5	6-6.5	17.5-18.5	N 0.18-0.22 Cu 0.5-1 Al 2.3-3.15
	Monel алюминиевомедноникелевый сплав	B865	K500	0.17	1.5	-	0.01	0.5	-	-	63 мин	Cu 27-33 Fe 2 макс Ti 0.35-0.85

	нº	Класс	Химический состав											
			Cu % макс	Al % макс	Fe % макс	Ni % макс	Mn % макс	Sn % макс	Pb % макс	P % макс	S % макс	Zn % макс	Sb % макс	
Бронза/ алюминиево-бронзовый сплав	Алюминий бронза	B148	C95800	81.5	8.5 9.5	4	4	0.8	-	0.03	-	-	-	-
	Никель алюминий бронза	B148	C95500 (AB2)	78	10 11	3 5	3.5	3 5	-	-	-	-	-	-
		BS1400	LG2 (RG5)	84 86	-	0.3	2	-	4 6	4 6	0.05	-	4 6	0.3
	Бронза	B584	C90500 (RG10)	86 89	0.005	0.2	1	-	9 11	0.3	1.5	0.05	1 3	0.3
		B427	C90700	88 90	0.01	0.2	2	0.1	9 11	1	0.2	0.05	0.5	0.2

	нº	Класс	Физические свойства				Химический состав				
			Предел прочности мин МПа	Предел текучести	Удлинение		C %	Mn %	Si %	S %	P %
Чугун	Чугун	A126	В	214	-	-	0.12 макс	-	-	-	0.75 макс
		A536	60-40-18	414	276	18%	3.5 3.9	0.15 0.35	2.25 2.75	0.01 0.0025	0.05 макс
	Высокопрочный чугун	A395	60-45-15	450	310	15%	3 мин	2.5	2.5	-	0.08
		EN1563	GJS-400-15	400	250	15%	3.5 3.7	0.25 макс	2.30 2.60	-	-